

Weitzer PRO 1000

2-Schicht – Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht

Dimension: 1000x125x9,3 mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für die Oberfläche ProStrong matt im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, atmungsaktive und antistatische Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Sortierungen/Veredelungen auf Anfrage
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 9,3 mm	
Nutzschicht	ca. 2,7mm Massivholz	
Trägermaterial	Holzwerkstoff	
Bearbeitung	4-seitig Nut u. Feder, stirnseitige Stoßkantenimprägnierung bei ungefaster Ausführung	
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 8 % ± 1 %)	
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)	
Wärmedurchlasswiderstand	0,055 m ² K/W	
Brandverhalten lt. EN 13501-1	Cfl-s1 mit Pro Strong matt oder Pro Vital finish Oberfläche für Holzart Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert; Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage; Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)	
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar	
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm ²	
Ökologische Verantwortung		



Oberflächen:



PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURÖLTE OBERFLÄCHE Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Fischgrät und Französisch Fischgrät auf Anfrage. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten. Stand der Technik 01-2026.