

## Fertigparkettleim Hochwertiger, gebrauchsfertiger PVAc-Holzleim

### Kurzbeschreibung

Fertigparkettleim für die wasserfeste Nut- und Feder-Verleimung von Fertigparkett und Spanplatten (bitte Herstellerfreigaben beachten).

### Produkteigenschaften

Flüssiger Leim

Giscode D1

verarbeitungsfertig

schnelle Abbindung

frostempfindlich

### Nach der Verarbeitung

kaltwasserbeständig - Klasse D3 nach EN 204

### Farbe

weiß

### Verbrauch

Fertigparkett und Spanplatten: ca. 30g/m<sup>2</sup>

### Einlegezeit

ca. 9 min. bei 20°C

### Trocknung

belastbar nach 24h

### Verarbeitungsklima

Temperatur: mind. 18°C

rel. Luftfeuchtigkeit: max. 75%, vorzugsweise max. 65%

### Lieferform

750g Kunststoffgebilde

### Transport

frostfrei

### Lagerung

12 Monate im ungeöffneten Originalgebilde haltbar.

kühl, trocken und FROSTFREI lagern.

### Verarbeitung

Verarbeitung bei Fertigparkett und Spanplatten: Leim an die Ober- und Unterseite der Feder durchgehend angeben. Elemente fest zusammenpressen. Nach oben überquellenden Leim mit einem feuchten Lappen entfernen. Flüssiger Leim darf nicht mit Metall in Berührung kommen, daher keine Gefäße aus Metall, sondern aus Kunststoff, Glas oder Keramik verwenden und rostige Pinsel vermeiden.

Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, Untergrundtemperatur zwischen 15 - 23°C (bei Fußbodenheizung 18 - 22 °C) und rel. Luftfeuchte unter 65 %, bis zur Abbindung des Klebstoffes. Beachten Sie Vorgaben und Hinweise auf den Etiketten.

### Schlusshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemäß beinhalten Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff Holz gegeben sind. Es entbindet daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung. Das Merkblatt verzichtet auch auf Informationen, die man bei Fachpersonal als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.

