www.weitzer-parkett.com

# Weitzer PRO 500

**2-Schicht-Aufbau,** Gesamtstärke 9,3mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht
Dimension: 500x68x9,3mm

**Verlegetechnik:**

## Funktionalitäten:

**PFLEGEFREI**-PARKETT: Keine Polish-Pflege für die Oberfläche ProStrong matt im privaten Wohnbereich mehr notwendig.

**GESUND**-PARKETT: ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, atmungsaktive und antistatische Eigenschaften

**FLÜSTER**-PARKETT: Hervorragende Dämmung von Raumschall durch vollflächige Verklebung.

## Verlegemuster:



## Produktbeschreibung:

## Holzarten/Sortierungen/Farben/Veredelungen: siehe aktuelle Preisliste

| | |
|---|---|
| Produktionsstandort | Österreich |
| Gesamtstärke | 9,3mm, 2-Schicht Aufbau |
| Nutzschicht | ca. 2,7mm Massivholz |
| Trägermaterial | Holzwerkstoff; quellvergütet |
| Bearbeitung | 4-seitig Nut u. Feder<br>stirnseitige Stoßkantenimprägnierung |
| Holzfeuchte | aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz<br>(Holzfeuchte bei Erstauslieferung 8% ± 1%) |
| Fußbodenheizung | geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020) |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,055 m²K/W |
| Brandverhalten nach EN 13501-1: | Cfl-s1 für Holzart Eiche mit Oberflächen ProStrong matt oder ProVital finish<br>(Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage;<br>Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) |
| Renovierbarkeit | mehrfach abschleifbar |
| Härtegrat nach Brinell | 25-41 N/mm² (in Abhängigkeit der Holzart, gemessen senkrecht zur Faser) |
| Ökologische Verantwortung | |

## Oberflächen:

PRO**STRONG matt** – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD
**Pflegefrei** im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhlrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.

PRO**VITAL finish** – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

**Schlussbemerkung:**

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 07-2026.